

ANTYKOL N

CHARAKTERYSTYKA:

Olej ochronny Antykol N jest środkiem ochronnym o niskiej lepkości produkowanym w oparciu o wysokorafinowany mineralny destylat olejowy. Dla zapewnienia funkcji ochrony czasowej destylat ten jest uszlachetniony dodatkami o działaniu antyutleniającym, antykorozyjnym i innymi.
Czas działania ochronnego oleju Antykol N w zależności od warunków składowania wynosi od 8 do 15 miesięcy.

ZASTOSOWANIE:

Olej ochronny Antykol N stosuje się do czasowej ochrony przed korozją atmosferyczną powierzchni precyzyjnych wyrobów metalowych, pracujących zwykle w niskich temperaturach (do -45°C).
Może on również spełniać funkcję oleju smarowego, dlatego nie jest wymagane jego usunięcie ze współpracujących powierzchni przed rozpoczęciem eksploatacji urządzenia.

PARAMETRY FIZYKOCHEMICZNE:

Parametry	Jedn.	Wartości typowe
Lepkość kinematyczna w temperaturze 40^0C	mm^2/s	19,5
Lepkość kinematyczna w temperaturze 50^0C	mm^2/s	13
Lepkość kinematyczna w temperaturze 100^0C	mm^2/s	4,3
Temperatura krzepnięcia	^{0}C	-45
Temperatura zapłonu	^{0}C	146
Obciążenie zespawania	daN	200

Uwaga: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu.aaaaa

WERSJA:
1 / 2023.07.17

ORLEN OIL Sp. z o.o.
ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk,
tel. +48 12 665 55 00,
fax +48 12 665 55 01,
e-mail: centrala@orlenoil.pl,
infolinia: 0 801 102 103