

CORALIA ST

JAKOŚĆ: ISO 6743-3 L-DAA, L-DAB, DAG, DAH, DIN 51506 VDL
LEPKOŚĆ: ISO VG 32, 46

CHARAKTERYSTYKA:

bardzo wysoka odporność na starzenie;
wysoka zdolność do wydzielania powietrza;
bardzo dobre właściwości antykorozyjne
ochrona przed rdzewieniem
bardzo dobre właściwości przeciwzużyciowe;
bardzo dobra odporność na emulgowanie i pienienie;

ZASTOSOWANIE:

- rotacyjne sprężarki powietrza, łopatkowe i śrubowe z wtryskiem oleju lub bez, stosowane w branży energetycznej, czy w górnictwie, pracujące w średnich warunkach pracy;
- obiegowe systemy olejowe zintegrowane z układem smarowania przekładni zębatej;
- systemy olejowe zasilające przekładnie zintegrowane z turbiną lub sprężarką;

NORMY, APROBATY, SPECYFIKACJE:

ISO VG: 32, 46

PARAMETRY FIZYKOCHEMICZNE:

Parametry	Jednostki	Wartości typowe
Klasa lepkości ISO VG		32 / 46
Lepkość kinematyczna w temperaturze 40°C	mm^2/s	33,5 / 46,5
Wskaźnik lepkości	-	105 / 105
Temperatura płynięcia	^0C	-30 / -33
Temperatura zapłonu t.o.	^0C	225 / 236
Demulgowalność w 54 °C	min.	10 / 10
Stabilność oksydacyjna RPVOT	min.	>1450 / >1750

Uwaga: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu.aaaaa

WERSJA:
1 / 2023.07.17

ORLEN OIL Sp. z o.o.
ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk,
tel. +48 12 665 55 00,
fax +48 12 665 55 01,
e-mail: centrala@orlenoil.pl,
infolinia: 0 801 102 103